



PLATINUM 44 XC

Silver 445 XC to wysoce wydajna folia przeciwsłoneczna, redukująca ciepło słoneczne a jednocześnie przepuszczająca najbardziej naturalne światło do wnętrza. Jasna folia, pozwalająca na łatwy kontakt wizualny z dwóch stron szyby.



Gwarancja SOLAR SCREEN® (w latach)
Zapoznaj się z gwarancją dla folii zewnętrznych!



Klasyfikacja ognioodporności
M1



Przechowywanie od -5°C do +40°C
3 LATA



European Standard EN 12600
3B3



w zgodzie z REACH RoHS **TAK**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Dane w oparciu o folię zainstalowaną na czystej szybie 3mm. (na szybach podwójnych 4-16-4)

przepuszczalność promieni UV	1 %
Przepuszczalność światła widzialnego	52 %
Odbicie światła widzialnego - zew.	26 %
Odbicie światła widzialnego - wew.	26 %
Redukcja energii słonecznej TSER	56 %
Redukcja energii słonecznej TSER 2*	60 %
Współczynnik słoneczny :	
Refleks	30 %
Absorpcja	33 %
Transmisja	37 %
Redukcja rażenia słonecznego	44 %
współczynnik g	0.44
współczynnik u	5.5
Współczynnik zaciemnienia	0.4
Rodzaj instalacji : Aplikacja zewnętrzna	
Długość rolki	30,5 m
PET / PCV kompozycja	PET
Grubość	60 µ

Kolor : SILVER LIGHT

KONSTRUKCJA

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkiem cząstek ANTY-IR
3. Klejenie
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej
5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji



INSTRUKCJA KONSERWACJI

Mydłany roztwór wodny (ref. film on 0805), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc i nie aplikować naklejek oraz klejów na folię.

SOLAR SCREEN® zastrzega prawo do modyfikacji kompozycji folii w dowolnym czasie. Sprawdź nasze warunki gwarancyjne oraz ogólne warunki sprzedaży.

REKOMENDACJA MONTAŻU

Pionowy montaż na standardowych powierzchniach szklanych**

Szyba pojedyncza	✓
Szyba barwiona	✓
Refleksyjna szyba barwiona	✓
Szyba zespolona	✓
Szyba zespolona barwiona	✓
Refleksyjna szyba barwiona zespolona	✓
Szyba zespolona Low E	✓
Szyba zespolona STADIP EXT.	✓
Szyba zespolona STADIP INT.	✓

✓ TAK ! UWAGA ✗ Nie polecamy

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m², skontaktuj się z nami po szczegółowe informacje lub w celu uzyskania analizy stresu termicznego