



NATURAL 275 XC

Natural 275XC to wysoce wydajna folia przeciwsłoneczna, redukująca działanie wszelkich promieni słonecznych, przepuszczając jednocześnie najbardziej naturalne światło do wewnątrz pomieszczenia. Jej kolor, pomoże uzyskać niesamowity efekt wizualny budynku.



Gwarancja SOLAR SCREEN® (w latach)

Zapoznaj się z gwarancją dla folii zewnętrznych!



Klasyfikacja ognioodporności

M1



Przechowywanie od -5°C do +40°C

3 LATA



w zgodzie z REACH RoHS **TAK**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Dane w oparciu o folię zainstalowaną na czystej szybie 3mm. (na szybach podwójnych 4-16-4)

przepuszczalność promieni UV	<1 %
Przepuszczalność światła widzialnego	20 %
Odbicie światła widzialnego -zew.	31 %
Odbicie światła widzialnego -wew.	18 %
Redukcja energii słonecznej TSER	70 %
Redukcja energii słonecznej TSER 2*	73 %
Współczynnik słoneczny :	
Refleks	24 %
Absorpcja	57 %
Transmisja	19 %
Redukcja rażenia słonecznego	80 %
współczynnik g	0.29
współczynnik u	5.8
Współczynnik zacienienia	0.3
Rodzaj instalacji : Aplikacja zewnętrzna	
Długość rolki	30,5 m
PET / PCV kompozycja	PET
Grubość	75 μ

Kolor : NEUTRAL

KONSTRUKCJA

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Barwiony poliester bez zniekształceń optycznych z dodatkami cząstek ANTY-IR
3. Klejenie
4. Barwiony poliester bez zniekształceń optycznych
5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji



REKOMENDACJA MONTAŻU

Pionowy montaż na standardowych powierzchniach szklanych**

Szyba pojedyncza	✓
Szyba barwiona	!
Refleksyjna szyba barwiona	✓
Szyba zespolona	✓
Szyba zespolona barwiona	!
Refleksyjna szyba barwiona zespolona	✓
Szyba zespolona Low E	!
Szyba zespolona STADIP EXT.	✗
Szyba zespolona STADIP INT.	!

✓ TAK ! UWAGA ✗ Nie polecamy

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m², skontaktuj się z nami po szczegółowe informacje lub w celu uzyskania analizy stresu termicznego

INSTRUKCJA KONSERWACJI

Mydłany roztwór wodny (ref. film on 0805), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc i nie aplikować naklejek oraz klejów na folię. Silikon powinien zostać aplikowany na krawędziach folii w celu uniknięcia efektu utleniania. Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi instalacji folii zewnętrznych.

SOLAR SCREEN® zastrzega prawo do modyfikacji kompozycji folii w dowolnym czasie. Sprawdź nasze warunki gwarancyjne oraz ogólne warunki sprzedaży.